

FIȘĂ TEHNICĂ

VOPSEA INDUSTRIALĂ 1K



❖ DESCRIERE PRODUS

Produs	Este o vopsea alchidică monocomponentă.
Domenii de aplicabilitate	Suprafețe interioare și exterioare Domenii care necesită costuri scăzute Unelte agricole Utilaje
Proprietăți	Costuri reduse Luciu Fără plumb Uscare foarte rapidă

❖ PROPRIETĂȚI PRODUS

Culoare	Se poate realiza orice culoare, la cerere.
Luciu	Lucioasă
Densitate (g/ml, 20°C)	1.25±0.05 (variază în funcție de culoare)
Vâscozitate (KU, 20°C)	80±5
Conținut solid (%w/w)	60±5 (variază în funcție de culoare)
Aditivi	Diluant industrial
Vâscozitate aplicare DinCup 4, 20°C)	18-20 secunde
Metodă aplicare	Spray, pensulă, scufundare
Straturi aplicare	2 straturi
Timp pre-evaporare	5-10 minute
Timp uscare	



20°C

60°C

Grosime peliculă

Suprafața de vopsit

8-10 ore

30 minute

45 µm

Pentru o peliculă de 45 µm, după scăderea a max. 10% pierderi la aplicare, cu 1kg de vopsea se poate acoperi o suprafață de 5 – 5,5m².



DETALII APLICARE

Raport amestecare (după volum):

Produs

100

Diluant

20 - 30%

Pregătirea suprafeței

Înainte de aplicare, se curăță suprafața de praf, rugină, ulei, murdărie.



METODĂ APLICARE

Metodă aplicare	Diametru duză	Presiune aer
Spray	1.4 mm	2 bar
Convențional (cameră superioară)	1.4 mm	2 bar
Convențional (cameră inferioară)	1.7 mm	2 bar



VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de minim 12 luni la temperatura camerei, în recipientul original, închis etanș.



AMBALAJ

1L



CHESTIUNI DE SECURITATE

Respectați instrucțiunile menționate pe ambalaj. Eliminarea se va face în conformitate cu standardele de sănătate și securitate în vigoare. Pentru informații suplimentare consultați Fișa de Securitate.